

技术使用说明书

产品型号: SM605

名称	玻纤成膜剂
用途	SM605 是双酚 A 环氧树脂乳液，主要用于柔软型玻纤产品的成膜剂。
特点	1. 通用型成膜剂； 2. 膜硬度适中，浸透速度快； 3. 环氧当量 180-220g，反应活性高。
物理性质	1. 产品外观：乳白色乳液 2. 成份：环氧树脂及乳化剂 3. 固含量：49.0%-51.0% 4. 乳液粒径(D50)：≤0.85μm 注：以上为产品的典型性质，不得视为产品规格。
使用方法	取用前请注意加以搅拌，搅拌均匀后方可使用。
安全事项	本品为水性乳液，无毒，对皮肤和粘膜稍有刺激作用。应避免长时间与皮肤接触，施工完毕用水冲洗干净。若不慎误食，请及时就医。本品不燃。
储存	产品应贮存在密闭容器内，防止日晒、雨淋，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在 5-35℃。储藏期: 6 个月。
包装	200 公斤铁桶 50 公斤塑胶桶

此资料是根据我们实际掌握的知识经验而提供的，因使用不同的材料以及工作条件的改变而超出我们的控制范围时，我们郑重建议您进行细致的实验和现场使用测试以决定此产品是否满足您的所有要求。